

# PROMOMIX ESTUCO

## PUENTE DE ADHERENCIA PARA ESTUCOS (INTERIOR - EXTERIOR)

### Descripción

PROMOMIX ESTUCO es un compuesto cementicio-polimérico para ser aplicado como puente de adherencia sobre los sustratos para la recepción de morteros cementicios para estucos. Producto de dos componentes.

Componente – A	Resinas en dispersión acuosa con aditivos modificadores
Componente – B	Mezcla cementicia predosificada con cargas minerales, fillers y aditivos modificadores

No contiene solventes

### Propiedades

PROMOMIX ESTUCO es un puente de adherencia para estucos cementicios, del tipo mecánico, basado en la construcción de una interfase estructurada y solidaria al sustrato, permitiendo un anclaje firme y de gran agarre.

### Campo de aplicación

Como puente de adherencia para estucos sobre muros y paramentos de hormigón, ladrillos, bloques de concreto, placas de fibrocemento, etc.

No usar para aplicación de estucos de sobre cabeza

No usar sobre sustratos de yeso

Restringido sólo para uso en estucos de terminación

No aplicar en paramentos con humedades permanentes, saturados o bajo agua

### Espesores admisibles

Los estucos de enlucido y revoque sobre el puente de adherencia PROMOMIX ESTUCO podrán tener un espesor máximo a 1". (25 mm)

Para revoques de espesores mayores y/o exagerados y/o en condiciones desfavorables, deberán realizarse pruebas de adherencia en obra y tomarse las precauciones adicionales, como un punterío adicional.

### Preparación

PROMOMIX ESTUCO se presenta en juego de 32 Kg.

Comp.-A (líquido) de 7,2 L y Comp.-B (polvo) de 24,8 Kg

PROMOMIX ESTUCO se prepara a razón de 1 Comp.- A por 1 Comp.- B

La preparación se hará por juego completo.

- Sacar la tapa y homogenizar el Comp.- A (líquido) en el balde, antes de su uso.
- Colocar en un recipiente limpio la totalidad del Comp.- A, y bajo revoltura constante, agregar el Comp.- B, hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos y de consistencia lechosa espesa.

### Modo de empleo y aplicación

La superficie sobre la cual se aplicará el puente de adherencia deberá estar firme y seca, con capacidad de absorción, limpia, libre de polvo, resto de desmoldantes, grasas, aceites o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.

Antes de su aplicación la superficie deberá humedecerse (no saturarse) previamente, cuidando de no dejar agua superficial visible.

Sobre la superficie preparada, se aplicará la mezcla preparada de PROMOMIX ESTUCO.

La aplicación deberá realizarse con rodillo de chiporro (natural), distribuido homogéneamente, cubriendo toda la superficie, cuidando de dejar el material rugoso, distribuido y con estructura.

El puente de adherencia deberá dejarse secar por 24 hrs. antes de ser revocado.

El revoque o enlucido de estuco podrá aplicarse por chicoteo o con llana, presionando el material estuco sobre el puente de adherencia.

En el momento de la aplicación, la temperatura no podrá ser inferior a + 5° C. en el ambiente. La temperatura del sustrato como la de los dos componentes del producto también deberá ser superior a + 5° C.

Rendimiento: Juego de 32 Kg

Dependiendo de las condiciones del sustrato, el rendimiento nominal por juego de 32 kg es de 20 a 30 m<sup>2</sup>.

Para revoques de espesores exagerados y / o condiciones desfavorables, deberán realizarse pruebas de adherencia en obra y / o tomarse las precauciones adicionales.

Observaciones: Evitar la aplicación a pleno sol. El material aplicado deberá protegerse de la desecación prematura.

#### **Datos Técnicos:**

<b>Presentación</b>	Juego 32 Kg.	
	Componente - A (líquido)	Bidón 7,2 L
	Componente - B (polvo)	Bolsa 24,8 Kg
<b>Densidad (Comp.-A) líquido</b>	1,02 kg./dm <sup>3</sup>	
<b>Densidad (Comp.-B) polvo</b>	1,45 kg./dm <sup>3</sup>	
<b>Temperatura mínima de aplicación</b>	+ 5° C	
<b>Almacenamiento</b>	6 meses en envase cerrado, en lugar fresco y seco	

PROMOMIX no ejerce acción alguna perjudicial para la salud siempre que se observen las medidas de seguridad necesarias para la manipulación de productos químicos para la construcción.

#### **Precauciones:**

- Cuidado preventivo de la piel y uso de gafas protectoras (en caso de contacto, lavar con abundante agua)
- En caso de preparar cantidades relativamente altas, mantener el recinto ventilado
- Mantener el envase cerrado
- Después del uso lavar inmediatamente las herramientas con abundante agua

NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrece a título indicativo, no representando compromiso ni garantía, dado que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a su control. Queda abierto al usuario hacer sus propias experiencias para determinar las propiedades y aplicaciones requeridas, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad que pueda haber en su utilización.

Baumix se reserva el derecho para modificar las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los productos. En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden su validez las fichas técnicas anteriores.